



- шероховатое искрящееся покрытие
- антикоррозионная
- рекомендуется для кованых изделий

Назначение и свойства:

Антикоррозионная защита и декоративная отделка металлических изделий, полученных с помощьюковки, штамповки, литья из чугуна, железа, стали, цветных металлов и сплавов, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также в условиях повышенной влажности и перепада температур от -60 до +60°C. Окрашивание деревянных и бетонных поверхностей в декоративных целях. Высокая атмосферостойкость - до 15 лет. Содержит комплекс антикоррозионных пластинчатых наполнителей. Обеспечивает долгосрочную защиту барьерного типа от ультрафиолета и воды. Великолепная адгезия к различным основаниям. Искрящаяся декоративная поверхность и эксклюзивная палитра цветов.

Код: 01-013

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| Тип покрытия | Искрящееся шероховатое декоративное | Время высыхания | 2 часа |
| Поверхность | Металл, дерево, минеральные основания | Расход | 100-180 г/м ² |
| Назначение | Для наружных и внутренних работ | Температура нанесения | от +10 до +35 °С |
| Растворитель | Ксилол | Срок службы | До 15 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения |
| Запах | Присутствует | Условия транспортировки | Морозостойкая (до -40 °С) |

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, обеспылить, загрунтовать.

Рекомендации:

Перед нанесением использовать Грунт Быстросохнущий. Для максимальной антикоррозионной защиты неокрашенные металлические конструкции обработать Грунтом Цинконаполненным. Применение грунта уменьшит расход эмали и повысит долговечность покрытия. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее 80 мкм. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить ксилолом не более 15%. Степень разбавления зависит от способа нанесения (кисть, методы безвоздушного и пневматического распыления). Наносить 2-3 слоя на новые, 1-2 слоя на окрашенные поверхности, межслойная сушка - 3 часа. При использовании краскопульта интервал между слоями – 15-20 минут, количество слоев 2-3. Окрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие – 100-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 2 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Синтетическая смола, антикоррозионные пигменты и наполнители, смесь органических растворителей, сиккатив, вспомогательные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть ксилолом, насухо протереть ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнетушащим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %.
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

ТУ 2312-018-88753220-2006

Фасовки:

0,9 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

Цвета:

бордовая, зелёная, золотистая, коричневая, серебристая, синяя, чёрная, шоколадная

